

تأثير اضافة خليط الكثبان الرملية ومستحلب الأسفلت على الخواص الهندسية

للترية الجبسية

ادريس عبدالله عبد¹ ، محمود غاري جسام²

^{1,2}جامعة تكريت / كلية الهندسة / قسم المدنى

Adadd102@yahoo.com¹ , Maha116@yahoo.com²

تاريخ قبول البحث : 8 / 3 / 2015

تاريخ استلام البحث : 7 / 1 / 2015

الملخص

يتضمن هذا البحث اجراء فحص القص المباشر لإيجاد تماسك التربة الجبسية (C) وزاوية الاحتكاك (Φ) الداخلية لتأكيل التربة وكذلك اجري فحص الانهيار لإيجاد مقدار الانهيار (Cp) وفحص نسبة التحمل الكاليفورني (CBR TEST) اضافة الى الفحوصات الدليلية لهذه التربة . حيث ان جميع هذه الفحوصات اجريت على ترب غير مشوشهه وترية مشوشهه غير معالجة وترية مشوشهه معالجة بخلط { (%12 ، %2) ، (%9 ، %2) ، (%6 ، %2) ، (%3 ، %2) ، (%6 ، %2) ، (%3 ، %6) ، (%12 ، %4) ، (%9 ، %4) ، (%6 ، %4) ، (%3 ، %4) ، (%6 ، %6) ، (%3 ، %6) ، (%12 ، %4) ، (%9 ، %4) ، (%6 ، %4) ، (%3 ، %4) ، (%9 ، %8) ، (%6 ، %8) ، (%3 ، %8) ، (%12 ، %6) ، (%9) } من مستحلب الاسفلت والكثبان الرملية على التوالي . بينت النتائج ان قوة التماسك ازدادت قيمتها حوالي (43%) عند المعالجة بالنسبة المثلث من خليط مستحلب الاسفلت والكثبان الرملية التي هي (6% مستحلب اسفلت ، 9% كثبان رملية) مقارنة بالترية المشوشهه غير المعالجة . اما قيمة زاوية الاحتكاك زادت قيمتها ايضا بمقادير (33%) عند المعالجة بالنسبة المثلث من خليط مستحلب الاسفلت والكثبان الرملية التي هي (6%مستحلب الاسفلت ، 12% كثبان رملية) مقارنة بالترية المشوشهه غير المعالجة. اما بالنسبة للانهيار في التربة في التربة الجبسية المستخدمة في البحث فقد تناقض بمقادير (59%) عند استخدام النسب المثلث من خليط مستحلب الاسفلت والكثبان الرملية (6%مستحلب الاسفلت ، 12% كثبان رملية) مقارنة بترية مشوشهه غير معالجة . كذلك زادت نسبة التحمل الكاليفورني بمقادير (19%) بالنسبة للاختراق عند 5 ملم وذلک (27%) بالنسبة للاختراق عند 2,5 ملم وايضا زادت هذه النسبة بمقادير (19%) بالنسبة للاختراق عند 5 ملم وذلك



عند المعالجة بالنسبة المئي من خليط مستحلب الاسفلت والكتبان الرملية (6%مستحلب الاسفلت ، 12% كثبان

رملية) مقارنة بتربة جبسة مشوشهة غير معالجة .

الكلمات الدالة : التربة الجبسية ، مستحلب الاسفلت ، الكثبان الرملية .

Effect of Adding Mixture of Sand Dunes and Emulsified Asphalt on Engineering Properties of Gypseous Soil

Idrees A. Abd¹ , Mahmoud G. Jasam²

^{1,2}Tikrit University / College of Civil Engineering Department

Adadd102@yahoo.com¹ , Maha116@yahoo.com²

Received date : 7 / 1 / 2015

Accepted date : 8 / 3 / 2015

ABSTRACT

This research includes an examination of direct shear to find cohesion gypsum soil (C) and the angle of friction (Φ) internal to that soil and also conducted screening collapse to find the amount of collapse (Cp) and examination of endurance Californian rate (CBR TEST) in addition to the tests Mark Forums Read this soil. Where that all these tests were conducted on soils is confused and soil confused untreated soil confused address mixture} (2%, 3%), (2% 0.6%), (2% 0.9%), (2% .12%), (4 % 0.3%), (4%, 0.6%), (4%, 0.9%), (4%, 0.12%), (6% 0.3%), (6%, 6%), (6%, 9%), (6% .12%) (8% 0.3%), (8%, 6%), (8% 0.9%), (8% 0.12%) {emulsion asphalt and sand dunes on respectively. The results showed that the strength of cohesion Azdad worth about (43%) at the optimum proportions of emulsion asphalt and sand dunes that are (6% emulsion asphalt 0.9% sand dunes mixture treatment) compared to the untreated soil confused. The value of the friction angle also increased its value by 33% at the optimum proportions of the mixture of asphalt emulsion and sand dunes that are (6% asphalt emulsion 0.12% sand dunes treatment) compared to the untreated soil confused. As for the breakdown in the soil in the gypsum soil used in research has decreased by 59% when using the optimal ratios of emulsified asphalt and sand dunes mixture (6% asphalt emulsion 0.12% sand dunes) compared to the untreated soil confused. As well as increased endurance ratio Californian by (27%) for a breakthrough at 2.5 mm and also this figure increased by 19% for a breakthrough at 5 mm

and when treatment for optimization of emulsion asphalt and sand dunes mixture (6% Asphalt Emulsion 0.12% sand dunes) compared to soil Jbsh confused untreated .

Keywords: Soil gypsum, asphalt emulsion, sand dunes .

1. المقدمة (Introduction)

لا يوجد تعريف موحد للترية الجبسية بالنسبة للمهندس المدني ولكن يمكن القول أن الترية الحاوية على نسبة من الجبس كافية للتأثير في خواصها الهندسية ، تعد ترية جبسيه [6] اما [7] فقد عد الترية جبسيه اذا احتوت على نسبة من الجبس تزيد عن 2% . اما [2] فقد اعطى التصنيف التالي للتراب الحاوية على الجبس ، كما في الجدول (1) اما اذا زادت نسبة الجبس عن 50% فقد عدّها جبساً حاوياً على ترية. توجد الترية الجبسية في مناطق مختلفة من العالم ، فهي موجودة في روسيا والارجنتين واستراليا والعراق وتونس والجزائر وليبيا وسوريا والصومال [4]. ونسبة الجبس في هذه المناطق قد تصل الى 50% وفي بعض الاحيان تصل الى 90% [5]. وبصورة عامة يوجد الجبس في المناطق الجافة وشبه الجافة حيث تكون الامطار أقل من 400 mm في السنة [3].

جدول (1): تصنيف الترية حسب نسبة الجبس (Brazanji,1973)

التصنيف	نسبة الجبس %
ترية غير جبسيه	0,3-0
ترية ذات محتوى جبسي قليل جداً	3-0.3
ترية ذات محتوى جبسي قليل	10-3
ترية ذات محتوى جبسي متوسط	25-10
ترية ذات محتوى جبسي عالٍ	50-25



الهدف من الدراسة

يمكن تلخيص الهدف من دراسة البحث بالنقاط التالية:

- 1- دراسة تأثير اضافة مستحلب الاسفلت والكتبان الرملية الى التربة الجبسية .
- 2- دراسة مدى تأثر قوة التماسك (C) وزاوية الاحتكاك (Φ) بالمضافات المذكورة بالفقرة الاولى وايجاد النسب المثلثى منها التي تعطى اعلى قيمة لكل من قوة التماسك وزاوية الاحتكاك .
- 3- دراسة مدى تأثر انهيار التربة الجبسية (C_p) وايجاد النسب المثلثى من الخليط الذي يعطي اقل مقدار من الانهيار .

الدراسات السابقة (Review of Literatures)

معالجة الترب الجبسية (Treatment of Gypseous Soils)

تتضمن معالجة التربة الجبسية اما معالجة ميكانيكية او معالجة كيميائية وهذا البحث يتضمن معالجة كيميائية وهي اضافة مواد الى التربة (خليل مستحلب الاسفلت والكتبان الرملية) وقد اجرى العديد من الباحثين المعالجات الكيميائية في

السابق منهم :

[8] قام بإجراء فحص مقاومة الانضغاط غير المحمص و كذلك أجراء فحص القص المباشر لإيجاد تماسك التربة وزاوية الاحتكاك الداخلي للتربة وكذلك تم إجراء فحص الانهيارية. حيث أجريت جميع هذه الفحوصات لترب غير معالجة و ترب معالجة بنسوب مختلفة من الإسفلت في حالة الجفاف وحالة الغمر بالماء. في البداية تم إيجاد النسبة المثلثى للإسفلت السائل التي تعطى اعلى قيمة للمقاومة وذلك بطريقة الخلط.

أظهرت النتائج أن الكثافة العظمى تتناقص والمحتوى الرطوبى الامثل يزداد بزيادة نسبة الإسفلت السائل. وكذلك مقاومة الانضغاط غير المحمص للتربة تزداد قيمتها (حوالى 33%) عند النسبة المثلثى للمعالجة وهي (6%) ومن ثم تتناقص بزيادة محتوى الإسفلت. كذلك أظهرت النتائج ان تماسك التربة يزداد بزيادة محتوى الإسفلت (حوالى 70%) عند النسبة المثلثى للمعالجة وهي (6%) ومن ثم يتناقص بزيادة محتوى الإسفلت وكذلك أظهرت النتائج ان زاوية الاحتكاك الداخلي لم تتأثر بوجود الإسفلت بنسوب قليلة في التربة. وعندما تم أعمار التربة بالماء لوحظ تناقص قيم مقاومة الانضغاط غير المحمص و كذلك تماسك التربة بحوالى 50% و 38% على التوالي.

[9]قام بدراسة تربه أخذت من منطقة الكريuntas في الجزء الشمالي من مدينة بغداد وتصنيف حسب النظام الموحد لتصنيف التربة (SP-SM) حيث تحتوي على (10%) جزيئات ناعمة من (الغرين والطين). هذه الدراسة تبحث تأثير الجزيئات الناعمة من (الغرين والطين) على الخواص الهندسية للترب الانهيارية. تم اختيار خمس نسب من الجزيئات الناعمة (20, 15, 10, 8, 5) مأخوذة أصلا من التربة الطبيعية بعد فصل الرمل منها لإعطاء ترب ذات قابلية انهيار مختلفة لأجل المقارنة.

أجريت سلسلة من فحوصات انهيارية والقص على موديلات التربة الخمسة تحت ظروف مختلفة. أعطت النتائج مؤشرات بأن أهم العوامل التي تؤثر على انهيار التربة هي نسبة الجزيئات الناعمة في التربة، ووحدة الوزن الجاف، والضغط المسلط على التربة ومحنوي الرطوبة. لقد تم التوصل إلى أن نسبة قليلة من الجزيئات الناعمة كافية لحصول الانهيار وقابلية الانهيار تزداد بزيادة الضغط المسلط لكن نسبة الزيادة هذه في قابلية الانهيار تقل بزيادة الجزيئات الناعمة ونقل قابلية الانهيار بزيادة وحدة الوزن الجاف ومحنوي الرطوبة.

تم اقتراح معادلين رياضيين لتخمين حدوث ومقدار قابلية الانهيار باستخدام نتائج 165 فحص انضمام. الطريقة أعطت نتائج جيدة وان معامل التطابق ($R^2 = 0.875, 0.87$) وتم فحص هذه الطريقة بمقارنتها بالنتائج العملية.

[3] فقد قاموا بتنبيت التربة الجبسية بنسب مختلفة من من النورة والاسمنت ، منفصلان ، وكذلك اضافة 1% خامس اوكسيد الفسفور اضافة الى نفس النسب المؤوية من النورة والاسمنت لمعرفة تأثير خامس اوكسيد الفسفور عندما يمزج مع المضافات الاخرى . في هذه الدراسة التربة جلبت من مدينة ابو غريب وكانت ذات محتوى جبسي 35% . وقد تم تحضير العديد من النماذج من هذه التربة بإضافة النورة او الاسمنت البورتالاندي وكذلك تم اضافة خامس اوكسيد الفسفور . تم التوصل الى ان اضافة 6% من الاسمنت و 1% خامس اوكسيد الفسفور سيحسن مقدار التحمل الكاليفورني وخصائص الامتصاص لهذه التربة الجبسية بينما 6% من النورة و 1% من خامس خامس اوكسيد الفسفور يقلل من انتخاخ التربة الجبسية بعد غمرها لمدة 4 ايام في الماء .

كذلك قاموا [1] باختيار مخلفات النورة كإحدى المخلفات الصناعية في تحسين الخواص الهندسية للترب ذات محتوى جبسي (23%) . كذلك تم اختبار التثبيت المركب والمكون من (مخلفات النورة + الاسمنت) ، وقارنت مع تلك المثبتة اما بمخلفات النورة او بالسمنت . وصلت نسبة مخلفات النورة المضافة الى حد 8% ، بينما كانت نسبة المثبت المركب

من مخلفات النورة + السمنت (8% و 6% و 8%) وقورنت نتائجها مع تلك المثبتة بالسمنت فقط وحد 16% . اظهرت نتائج التثبيت المركب تحسين كبير في خصائص مقاومة الانضغاط غير المحسور و مقاومة الشد للترية . ايضا اصبحت الترية المثبتة بالسمنت والمضافات المركبة (مخلفات النورة + السمنت) اكثر ديمومة ، في حين لم تظهر نماذج الترية المثبتة بمخلفات النورة اي ديمومة ، اذ فشلت خلال تعرضها لدورات الترطيب والتجفيف . اعطت نسب التثبيت المركبة (4% ، 8% ، 6%) مخلفات ، سمنت وكانت النتائج مكافئة لنسبة السمنت (16%) ، وهذا بدوره قلل من نسبة السمنت اللازم للثبيت من (16%) الى (8%) باستخدام مخلفات النورة .

2. العمل المختبري

المواد المستخدمة في البحث (Material Used)

1- التربة (The soil)

أخذت التربة التي تمت معالجتها من محافظة صلاح الدين (جامعة تكريت - مشروع بناء رئاسة الجامعة)

2- الماء (The Water)

تم استخدام الماء المقطر (Distilled Water) في عمل التجارب المختبرية (pH= 7.8 – 8.2) .

3- مستحلب الإسفلت (Liquid Asphalt): لقد تم استخدام مستحلب الاسفلت نوع (Cut-Back RC-70) في هذه الدراسة لمعالجة التربة لأن زمن الجلوس لهذا النوع من القير اقل من الأنواع الأخرى حيث يتكون من 65% من السمنت الاسفلتي و 35% من النثاليين.

4- الكثبان الرملية (Sand dunes)

الكثبان الرملية التي استخدمت في البحث تم جلبها من صحراء بيجي واجرينا عليها الفحوصات المختبرية التالية :

أ- التحليل المنخلي: حيث تم اجراء هذا الفحص وفق منطلبات (ASTM) بحسب المعاصفة (D421-63). ووجد ان نسبة الحبيبات التي ينحصر حجمها بين (0,4 – 0,075) ملم هو 98% اما نسبة الحبيبات التي يقل حجمها عن 0,075% ملم هو 2% .

ب- فحص الرص القياسي : حيث تم اجراء هذا الفحص وفق (ASTM) بحسب المعاصفة (D1557-79). ووجد ان الكثافة الجافة القصوى هي (1,6) غم/سم³ والرطوبة المثلثى هي 8% .

ت- الوزن النوعي : أجري هذا الفحص طبقاً للمواصفة الانكليزية (B) BS-1377-75, Test No.6, (B)). ووجد ان

الوزن النوعي (2.68).

ث- حدود اتريرك : تم إجراء هذا الفحص وفق نظام (ASTM) بحسب طريقة الجمعية الأمريكية للفحوصات والمواد (Standards 1983) واستخدام المواصفة D423-66 () بالنسبة لحد السيولة و (D424-59) بالنسبة لحد اللدونة . ووجد ان حد السيولة 28% اما حد اللدونة فان الرمل غير لدن.

3. فحوصات تصنیف التربة (Soil Classification Tests)

نتائج فحوصات تصنیف التربة موضحة في الجدول (2)

فحص القص المباشر (Direct Shear Tests)


أخذت نماذج غير مشوشه من الحقل وفحصت وكذلك تم اخذ نماذج مشوشه وايصالها إلى الكثافة والرطوبة الحقلية ومن ثم معالجتها بنسب مختلفة من خليط (مستحلب الاسفلت والكتبان الرملية) وفحصها في جهاز فحص القص المباشر وذلك لمعرفة مقدار التماسك (C) بين حبيبات التربة وزاوية الاحتكاك بين تلك الحبيبات (φ) حيث تم اجراء هذا الفحص على ثمانية عشر عينة ونتائج مبينة في الجدول (3) وكذلك **الشكل (2)** يبين نتائج فحص القص المباشر.

فحص الانهيار للتربة (Collapsibility of soil)

في هذا الفحص اخذت نماذج غير مشوشه من التربة الجبسية ونماذج مشوشه من هذه التربة وايصالها إلى الكثافة والرطوبة الحقلية ومن ثم اضافة نسب مختلفة من خليط (مستحلب الاسفلت والكتبان الرملية) ونتائج موضح في **الشكل (4) الى (5)** اضافة الى النتائج المبينة في **الجدول (4)**.

جدول (2): نتائج الفحوصات الفيزيائية للترية المستخدمة في البحث


القيمة	نوع الفحص
2,64	الوزن النوعي
24	حد السيولة %
Non plastic	حد اللدونة %
7	الحصى %
89,2	الرمل %
3,8	الغرين والطين %
SP	التصنيف الموحد للترية
14,34	الكثافة الحقلية الجافة (kN/m^3)
16,6	الكثافة العظمى الجافة (kN/m^3) باستخدام الطريقة القياسية في الفحص
4,2	الرطوبة الحقلية %
15	الرطوبة المثلث %
0,96	معامل التدرج
5,54	معامل الانظام




شكل (1): نتائج التحليل المنخلي للترية

جدول (3): معاملات قص التربة الفعالة للتربة المستخدمة في البحث

Type of Test			Soil Property	
			c kPa	Φ deg.
Undisturbed Sample			51.0	47.0
Disturbed Sample	Binder Content (%)	Sand Done (%)		
	0%	0%	46.0	41
	2%	3%	58.0	44
	2%	6%	57	48
	2%	9%	60	55
	2%	12%	58	60
	4%	3%	66	43
	4%	6%	67	48
	4%	9%	67	54
	4%	12%	66	59
	6%	3%	78	46
	6%	6%	79	50
	6%	9%	80	54
	6%	12%	77	61
	8%	3%	73	46
	8%	6%	74	51
	8%	9%	72	53
	8%	12%	73	55



شكل (2): نتائج فحص القص المباشر للتربة المعالجة بخلط مستحلب الاسفلت والكثبان الرملية (6% مستحلب اسفلت 12% كثبان رملية).




شكل (3): قيمة زاوية الاحتكاك لعينة غير معالج وعينة معالجة بالنسب المثلثي .




جدول (3): نتائج فحص الانهيار للتربة

Type of sample			Collapse Potential (C _P) (%)
			Potential (C _P) (%)
Undisturbed Sample			12.3%
Disturbed Sample With	b.c (%)	S.d (%)	
	0	0	12.775%
	2	3	12.365%
	2	6	11.368%
	2	9	10.611%
	2	12	9.97578%
	4	3	8.916137%
	4	6	8.053285%
	4	9	7.4175%
	4	12	6.81198%
	6	3	5.924%
	6	6	5.6161%
	6	9	5.4294%
	6	12	5.253%
	8	3	7.72%
	8	6	7.165%
	8	9	6.76153%
	8	12	6.509%



شكل (4): نتائج فحص الانهيار للترية المعالجة بخلط مستحلب الاسفلت والكتبان الرملية (6% مستحلب اسفلت ، 12% كتبان رملية).



شكل (5): الفرق في مقدار الانهيار لعينة غير معالجة وعينة معالجة بالنسبة المثلث بالنسبة لفحص الانهيار .

4. الاستنتاجات (Conclusions)

من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى الاستنتاجات الآتية :

- 1- الترية الجبسية قوية جدا في الحالة الطبيعية ومن دون التعرض للماء.
- 2- الوزن النوعي للترية يقل بزيادة نسبة الاسفلت في الخليط.
- 3- الكثافة الجافة القصوى لعينة تقل بزيادة نسبة الاسفلت .

- 4- قوة التماسك (C) تزداد بزياد نسبة الاسفلت الى ان تصل (6%) وبعدها تبدا بالتناقص حيث تعتبر هذه القيمة هي القيمة الامثل التي تعطي اعلى مقدار للقص اما بالنسبة للكثبان الرملية فان النسبة (9%) هي النسبة الامثل اذما استخدمت مع (6%) من مستحلب الاسفلت للحصول على اعلى قيمة للتماسك بين حبيبات التربة .
- 5- زاوية الاحتكاك تزداد بزيادة نسبة الكثبان الرمل ويكون التنااسب بينهما طردي حيث ان النسب المثلثي التي اعطت اعلى قيمة لزاوية الاحتكاك في هذا البحث هي (6%) من مستحلب الاسفلت و(12%) من الكثبان الرملية .
- 6- اظهرت التربة غير المشوша المأخوذة من الحقل هبوط اقل من التربة المشوша غير المعالجة بنفس الكثافة والرطوبة الحقلية حيث قل الانهيار بمقدار 59% .
- 7- بينت نتائج فحص القص المباشر ان التربة غير المشوشا المأخوذة من الحقل تمتلك زاوية احتكاك وقوة تماسك اكبر من العينة المشوشا غير المعالجة بنفس الكثافة والرطوبة الحقلية .
- 8- اكتمال ذوبان الجبس يستغرق فترة طويلة نسبيا وذلك لأن الهبوط يستمر لمدة 24 ساعة بعد اضافة الماء الى العينة اثناء فحص الانهيار .
- 9- زادت نسبت التحمل الكاليفورني بمقدار (1,57)% بالنسبة للاختراق عند 2,5 ملم وكذلك زيادة هذه النسبة بمقدار (1)% بالنسبة للاختراق عند 5 ملم .
- 10- معامل الانضغاط للتربة المشوشا المعالجة قل بمقدار (39%) عن التربة المشوشا غير المعالجة.

المصادر (References)

- [1] M .A , AL-Obaydi , I . M AL-Kiki , A . H , AL-Zubaydi.(2010) , "**Strength and durability of gypseous soil treated with waste lime and cement**" , Journal Al-Rafidain Engineering , Vol.18, No.1.
- [2] A. .F.Barzani, (1973), "**gypsiferous Soils of Iraq**" , D.Sc. Thesis, State University of Ghent, Belgium.
- [3] A. M.Mahawish, (2013), "**Chemical Stabilization of Gypseous Subgrade soil for Road Construction in Iraq**" , Journal of Engineering and Development , Vol.17, No.4, October, pp.1

[4] D. Carmelo, and S.Riccardo, (2002) “**soils with gypsic horizon in Mediterranean**

climate : a case study” 17th WCSS, Thailand, Symposium No.21, paper No.1331.

[5] FAO (1990) “**Management of gypsiferous Soil**” Bull. No. 62, Rome, Italy.

[6] FAO/UNESCO (1973) “**Irrigation, drainage and salinity**” An International Source Book, pp.124–125.

[7] A. H. Majeed, (2000) “**Data Base For Gypseous Soils**” Ph.D. thesis, Civil engineering department , College of engineering , University Baghdad .

[8] J.G. Van Alphen, and F.D.R.Romero, (1971) “**Gypsiferous Soils**”, Bulletin –12, International Institute for Land Recommendation and Improvement, Wageningen, Holland.

[9] عمر محي الدين ، طه (2006) : **استخدام الإسفلت السائل لتحسين الخواص الهندسية للترب الجبسية** .

رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ،جامعة تكريت.

[10] زبيدة وليد ، عبدالله (2005) : **أ لأنهياريه في الترب المرصوصة عند نسب مختلفة من الجزيئات الناعمة** ،

رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ، الجامعة المستنصرية.

المؤلف

ادريس عبدالله عبد صالح : بكالوريوس هندسة مدنی جامعة تكريت/ كلية الهندسة/ قسم المدنی/ سنة التخرج (2012-2013) / طالب ماجستير (مرحلة البحث)/ جامعة تكريت - كلية الهندسة / قسم المدنی / اختصاص ميكانيك التربة / سنة القبول (2013-2014).

