



التقييم الجيوتكنيكى للحصى الخابط لنهر طوز جاي/محافظة صلاح الدين/ العراق

رعد جلال فتحي

قسم الجيولوجيا التطبيقية ، كلية العلوم ، جامعة كركوك ، كركوك ، العراق.

Dr.raadjalal@yahoo.com

الملخص

تضمن البحث التقييم الجيوتكنيكى للحصى الخابط لنهر طوز جاي/ محافظة صلاح الدين/ العراق. حيث بينت نتائج التقييم للركام الطبيعي لترسبات نهر طوز جاي والعائدة لترسبات العصر الرباعي مدى صلاحيته للاستخدام في أعمال الطرق، حيث بينت إمكانية استخدام الحصى الخابط غير المفروز لنهر طوز جاي في أعمال الطرق لطبقة ما تحت الأرض لصنف (A، B، C) ، وكذلك إمكانية استخدامه في إنتاج الحصى والرمل المثبتين بالإسفلت لأغراض إنشاء أعمال الطرق لطبقة أساس القيري.

الكلمات المفتاحية: الجيومورفولوجيا التطبيقية.



Geotechnical Assessment of compact gravel of the Tuz–Chai River / Salahaddin Governorate / Iraq

Raad Jalal Fathi

Applied Geology Department, College of Science, Kirkuk University, Kirkuk, Iraq.

Dr.raadjalal@yahoo.com

Abstract


This research included the geotechnical assessment of the compact gravel of the Tuz- Chai River / Salahaddin Governorate / Iraq. The results of the evaluation showed the natural accumulation of the Tuz- Chai River sediments, which are geologically belonging to Quaternary deposits and its suitability for use in the road works.

This evaluation showed the possibility of the use of the untreated pebbles of the Tuz- Chai River in the road works for sub base layer (type A, B and C). It can also can be used to produce asphalt-fixed gravel and sand for roadwork construction and for asphaltic base layer.

Keywords: Applied Geomorphology.

أهداف البحث :


تقييم الجيوبكيني لرواسب الحصى الخابط (الحصى والرمل) واستثمارها كمقالع مناسبة لأعمال الخرسانة الإسفلتية وفحص مدى ملائمتها لأعمال الطرق (لطبقة ما تحت الأساس وطبقة الأساس) بصورة خاصة ومتلائمة مع المواصفات العراقية والعالمية (البريطانية والأمريكية).



شكل 1: خارطة موقعة موضحة عليها موقع وأرقام نماذج منطقه البحث مأخوذة من (Google earth)

جيولوجية منطقة البحث :

طبقيا تكشف ستة تكاوين جيولوجية تتراوح أعمارها من الأقدم إلى الأحدث متمثلة بتكون الفتحة وانجانة والمقدادية وبأي حسن ثم تربات البلاستوسين والحديث **شكل 2** تركيبيا يقع منطقة البحث في نطاق الطيات (folded zone) وضمن نطاق حمرين - مكحول الثانوي التابع لنطاق أقدام الجبال والذي يعد وحدة مركزية (central unit) في منطقة الرصيف غير المستقر [1]. ويتوارد ضمن منطقة الدراسة عدد من الطيات المتوازية غير المتاظرة ذات محاور تمتد باتجاه شمال غرب - جنوب شرق موازيا بذلك سلسلة جبال زاكروس مثل سلسلة جبال حمرين والتي تشكل الحدود الجنوبية لها **شكل 1 و 2**



شكل 2: خريطة جيولوجية لمنطقة البحث [2]



التقييم الجيوتكنيكي للركام:

1. المقدمة :

يعرف الركام على أنه مجموعة من الحبيبات الصخرية المتكونة من تعرية وتجوية الصخور المصدرية والمتكونة في بيئاتها الرسوبيّة المختلفة (ترسبات الشرفات النهرية، تربّبات السهول الفيضية، تربّبات المنحدرات وترسبات الوديان المملوءة) أو الناتجة من تكسير الصخور المختلفة. أما الركام الصناعي فيتم الحصول عليها من المخلفات الصناعية لمعامل الحديد والصلب وغيرها [3].

بعد الركام المواد الأولية الأساسية لأعمال الطرق وبحالتها الطبيعية وبدون استخدام المواد الرابطة [4] ، أو استخدامها مع المواد الرابطة الإسمنتية والإسفلتيّة [6, 5] حيث يشكل الركام (93-96%) من حجم الخرسانة الإسفلتيّة [7] .

2. النماذج :

أجريت عملية النماذج لسبعة مواقع وضمن التربّبات الحصوية ضمن مجرى النهر ولقربها من الشارع الرئيسي ولسهولة نقلها. تم طريقة أخذ النماذج اعتماداً على المواصفة الأمريكية القياسية للنماذج [8] ، أما الحد الأدنى لوزن عينة النماذج للركام الخابط اعتمدت على م ق ع [9] ، أرقام النماذج وإحداثياتها مبين في الجدول 1

جدول 1 : أرقام النماذج وإحداثياتها

أرقام النماذج	خط العرض	خط الطول
1	34°54'11.21"N	44°36'53.19"E
2	34°54'13.67"N	44°36'54.66"E
3	34°54'17.40"N	44°36'56.20"E
4	34°54'21.24"N	44°36'57.00"E
5	34°54'24.25"N	44°36'56.27"E
6	34°54'26.51"N	44°36'55.52"E
7	34°54'29.56"N	44°36'54.09"E

شملت التقييم الجيوتكنيكي للركام الخابط (المنطقة البحث) دراسة خصائص الفحوص المختبرية والهندسية المهمة ما يأتى :

[11,4,10]

1. التدرج الحبيبي (Gradation)
2. الصلابة (مقاومة التآكل) (Hardness (Resistance to wear))
3. الثبات (مقاومة الظروف الجوية) (Durability (Resistance to weathering))
4. الشكل والنسيج السطحي (Shape and Surface texture)
5. المواد الضارة (Deleterious substance)



3. النتائج:

1.3 التدرج الحبيبي:

لدراسة التدرج الحبيبي للركام أجريت عملية التحليل المنخلي حسب م ق ع 29 و 30 [9] ، حيث استخدمت مختلف حجوم المناخل ابتداء من حجم (75 ملم) وانتهاء بحجم (0.075 ملم) مما يسهل عليه انتقاء الحجوم المطلوبة عند إجراء المقارنة مع المواصفة المعنية لمختلف الأغراض للأعمال الخرسانية الإسفلانية. نتائج التدرج الحبيبي واردة في

جدول 1 و 2 .

جدول 2 : نتائج التدرج الحبيبي لنماذج الحصى الخابط لنهر طوز جاي

3			2			1			رقم النموذج
42.080			39.000			40.402			الوزن الكلي
40.780			37.600			38.200			وزن النموذج المتبقي بعد الغسل على منخل 0.075
العاشرة %	المتبقي %	الوزن المتبقي التراكمي (kgm)	العاشرة %	المتبقي %	الوزن المتبقي التراكمي (kgm)	العاشرة %	المتبقي %	الوزن المتبقي التراكمي (kgm)	حجم المنخل Mm
100	-	-	100	-	-	100	-	-	75
100	-	-	100	-	-	100	-	-	50.8
89	11	5.02	90	10	3.82	89	11	4.62	37.5
77	23	9.88	78	22	8.7	76	24	9.9	25
65	35	14.84	65	35	13.72	64	36	14.72	19
55	45	18.88	55	45	17.52	54	46	18.72	12.5
47	53	22.54	46	54	20.96	45	55	22.36	9.51
36	64	27.00	34	66	25.64	34	66	26.86	4.75
27	73	30.86	24	76	29.68	24	76	30.88	2.36
15	85	35.68	12	88	34.44	12	88	35.54	0.3
4	96	40.60	4	96	37.5	6	94	38.00	0.075



تابع للجدول 2

7			6			5			4		
43.008			41.002			42.200			42.042		
39.600			37.900			39.100			40.400		
العايرة %	المتبقي %	الوزن المتبقى التراكمي kgm	العايرة %	المتبقي %	الوزن المتبقى التراكمي kgm	العايرة %	المتبقي %	الوزن المتبقى التراكمي kgm	العايرة %	المتبقي %	الوزن المتبقى التراكمي Kgm
100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-
100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-
89	11	4.90	88	12	5.08	88	12	5.02	90	10	4.08
79	21	9.02	76	24	9.95	77	23	9.7	79	21	8.92
70	30	13.12	66	34	13.89	67	33	13.74	70	30	12.78
58	42	18.00	55	45	18.51	58	42	17.80	58	42	17.60
47	53	22.98	44	56	23.12	46	54	22.66	46	54	22.64
36	64	27.46	34	66	27.18	36	64	27.12	36	64	26.92
27	73	31.32	25	75	30.66	27	73	30.84	24	76	30.78
18	82	35.30	19	81	33.38	18	82	34.65	17	83	35.08
9	91	39.18	9	91	37.4	8	92	38.890	4	96	40.2

2.3 شكل الحبيبات :

تؤثر شكل الحبيبات للرخام على الأعمال الخرسانية الإسفلتية بالدرجة الأساس على قوة مقاومتها وديمومتها حيث تساعد الدائئق الخشنة على توليد قوة احتكاك عالية وبالتالي تؤدي إلى الحصول على خرسانة إسفلتية ذات قوة وثبات عالية [12] ، [13] . اذ أن شكل الحبيبات تؤثر على سلوك واستقراره الطريق المنشأ والذي يعتمد على مدى تداخل الحبيبات مع بعضها البعض حيث يفضل تجنب الحبيبات الطولانية والمستطالة كونه يؤثر سلبياً على نسبة وجود الفراغات والفحوات وكذلك يسبب المشاكل أثناء الانضغاط أثناء الحدل [11] . ان التسوية المستمرة للطبقات المختلفة للطرق بسبب نقل المركبات وحركتها يعتمد على شكل حبيبات الرخام ونوعها اذ ان الرخام المكسر يختلف عن الرخام الطبيعي باحتوائه على الزوايا الحادة والنسيج الخشن وبذلك تكون أكثر ملائمة من الرخام الطبيعي بسبب زيادة معامل الاحتكاك الداخلي وخصوصاً الطبقة السطحية منها. أجريت معامل التسطح والاستطاله حسب م ق ع 45 [14, 15] وأظهرت نتائج معامل التسطح والاستطاله في جدول 3



جدول 3 : معامل التسطح والاستطالة لنماذج نهر طوز جاي

أرقام النماذج							نوع الفحص
7	6	5	4	3	2	1	
26	28.3	29	23	19.7	17.8	15.3	معامل التسطح
13.7	11.2	8.8	9	8.9	7.8	8	معامل الاستطالة

3.3 الثبات (مقاومة الظروف الجوية) :

الثبات هو مدى قابلية الركام لمقاومة التغيرات الحجمية الناتجة من تغيير الظروف الفيزيائية وتعرضها لدورات من الرطوبة والحرارة . وإذا حصل التمدد فيه نتيجة لتلك الظروف عندئذ يوصف الركام بعدم الثبات مما يؤدي إلى تشقق الخرسانة الإسفلاتية نتيجة التفاعلات الكيميائية بين الركام والقلويات مما يؤدي إلى إضعافها [12] . تم إجراء فحص الثبات بالطريقة الكيميائية حسب م ق ع 44 [16] ، والمواصفة القياسية الأمريكية (C88-05) [17] . أظهرت نتائج الثبات في

جدول 4 .

جدول 4 : نتائج الثبات لنماذج نهر طوز جاي

أرقام النماذج							النسبة المئوية للفقدان
7	6	5	4	3	2	1	
0.60	0.52	0.43	0.87	0.92	1.32	1.02	الركام الخشن
3.24	2.60	2.78	3.64	3.32	2.22	2.60	الركام الناعم

4.3 الصلابة (مقاومة التآكل) :

هو قياس مدى مقاومة الركام الخشن من خلال قياس تأثير السطح الخارجي للتآكل والاحتكاك وبعد مؤشرا نوعيا لمصادر الركام المختلفة والمتشابهة بالتركيب الكيميائي [18] . الفحص المستخدم لإيجاد الصلابة هو فحص التآكل باستخدام جهاز سحج لوس انجلس [19] بموجب م ق ع 41 [20] . إن أقصى حد مسموح للفقدان بالوزن للأعمال الخرسانة الإسفلاتية هي 45% لطبقة ما تحت الأساس و 30% لطبقة الأساس [21] . أظهرت نتائج مقدار فقدان الوزن

للنماذج حسب جدول 5

جدول 5 : نتائج فقدان الوزن لنماذج نهر طوز جاي

7	6	5	4	3	2	1	أرقام النماذج
							النسبة المئوية للفقدان بالوزن
15.7	16.8	14.8	15.2	15	14.7	15.3	



5.3 المواد الضارة:

تشمل المواد الضارة كل المواد الضعيفة التي تؤثر على السلوك الهندسي للركام والتي بدورها تؤثر على خواص المواد الداخلة في تركيب الخرسانة الإسفلتية وتشمل المواد الضارة كل من :

1.5.3 محتوى الكبريتات (Total sulphate content):

وهي الأملاح الناتجة من تحلل ركام الصخور الحاوية على كبريتات العناصر المختلفة مثل الصوديوم والبوتاسيوم في تركيبها الكيميائي والمعدني مثل معدني الجبس والانهيدرايت ، ويكون الضرر الرئيسي في وجود نسبة عالية من الكبريتات في الركام الخابط يؤدي إلى تمدد في الخرسانة الإسفلتية المكونة منها [12]. أجريت تعيين محتوى الكبريتات في ركام الخابط بموجب فحص رقم (5) حسب المواصفة القياسية البريطانية (BS 1337) [22]. نسبة الكبريتات حسب المواصفة العراقية للطرق والجسور لطبقة ما تحت الأساس هي 5 % بينما لطبقة الأساس هي 2 % [23].

أظهرت نتائج نسب الكبريتات لنماذج الحصى الخابط لنهر طوز جاي في [جدول 6](#).

2.5.3 المواد العضوية :

تؤثر تواجد المواد العضوية في الركام الناعم على إضعاف المزيج المستخدم في إنتاج الخرسانة الإسفلتية. أجريت فحص نماذج منطقة البحث حسب المواصفة القياسية البريطانية (BS 1337) حيث يجب أن لا تزيد نسبة المواد العضوية على 2 % لطبقة ما تحت الأساس [22]. أظهرت نتائج نسب المواد العضوية لنماذج الناعمة لنهر طوز جاي في [جدول 6](#)

3.5.3 الأملاح الذائبة :

تؤثر الأملاح الذائبة على الخرسانة الإسفلتية وذلك لأن عند ذوبانها تترك فراغات في طبقات ماتحت الأساس مما يؤدي إلى تدميرها. أجريت فحص الأملاح الذائبة بموجب المواصفة القياسية الأمريكية (ASTM, Earth Manual, E8) حيث يجب أن لا تزيد نسبة الأملاح الذائبة عن 10 % لطبقة ما تحت الأساس [17]. أظهرت نتائج نسب الأملاح الذائبة لنماذج الحصى الخابط لنهر طوز جاي في [جدول 6](#).

4.5.3 المواد القابلة للتفتت:

وهي عبارة عن الكتل الطينية والمواد الهشة المتقدمة بعد عملية الغسل على منخل حجم 0.075 ملم عند إجراء فحص التدرج الحبيبي. أجريت فحص نماذج الركام بموجب (م ق ع 500) حيث يجب أن تكون نسبة المواد المفتة لا تزيد عن 0.25 % لطبقة ما تحت الأساس ، بينما لطبقة الأساس فيجب أن تكون المواد القابلة للتفتت في النماذج خالية [23].

أظهرت نتائج المواد القابلة للتفتت لنماذج طوز جاي في [جدول 6](#)



جدول 6 : النسب المئوية للكبريتات والمواد العضوية والأملاح الذائبة والمواد القابلة للتلفت لنماذج نهر طوز جاي

أرقام النماذج							نوع الفحص
7	6	5	4	3	2	1	
0.07	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.05	محتوى الكبريتات %
0.023	0.026	0.023	0.031	0.041	0.012	0.016	المواد العضوية %
0.63	0.64	0.64	0.62	0.69	0.60	0.61	الأملاح الذائبة %
0.26	0.29	0.29	0.40	0.20	0.18	0.27	المواد القابلة للتلفت

4. تحليل وتقدير النتائج:

للغرض معرفة ملائمة نماذج منطقة البحث للإعمال الخرسانية الإسفلتية يتوجب مقارنة نتائج فحوصات الهندسية والمخبرية مع نتائج الفحوصات الهندسية والمخبرية القياسية العراقية والعالمية المعتمدة لإعمال الطرق لكل من طبقة ما تحت الأساس وطبقة الأساس .

1.4 طبقة ما تحت الأساس :

تم انتقاء الحجوم المطلوبة لدرج الركام الخابط لنماذج نهر طوز جاي جدول (1-7) وإيجاد معدل تدرج الركام لنماذج منطقة البحث جدول 7A ومقارنتها مع تدرج الركام للمواصفة رقم 4 مع للطرق والجسور لطبقة ما تحت الأساس لسنة 2010 جدول 7B [24] ، والتي تصنف تدرج الركام إلى أربعة أصناف (A, B, C, D) على التوالي معتمدة على المقاس الاسمي الأقصى للركام ، إذ أن الصنف A يكون المقاس الاسمي الأقصى لهما 75 و 50 ملم على التوالي وتستخدمان للخرسانة الإسفلتية للطرق الخارجية للمدن ، في حين الصنفين (C, D) يكون مقاسهما الاسمي الأقصى 25 ملم وتستخدمان للخرسانة الإسفلتية للطرق الداخلية. من نتائج وتقدير الفحوصات تبين ما يلي :

1. معدل التدرج الحبيبي لنماذج طوز جاي مطابقة لمواصفات الحصى الخابط لإعمال الطرق لطبقة ما تحت الأساس لصنف (A, B, C) بينما عدم تطابقها مع صنف (D)
2. نتائج بقية الفحوصات لنماذج طوز جاي مطابقة للمواصفات القياسية جدول 8 باستثناء معامل التسطح.



جدول 7 : التدرج الحبيبي لنماذج طوز جاي لطبقة ما تحت الأساس الإسفلي

النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل								تصنيف النماذج وفق م ق ع	أرقام النماذج
0.075 mm	0.425 mm	2.0 mm	4.75 mm	9.5 mm	25 mm	50.0 mm	75 mm		
6	12	24	34	45	76	100	100	A	1
6	12	24	34	45	76	100		B	
8	16	31	44	59	100			C	
8	16	31	44	59	100			D	
4	12	24	34	46	78	100	100	A	2
4	12	24	34	46	78	100		B	
5	15	31	44	60	100			C	
5	15	31	44	60	100			D	
4	15	27	36	47	77	100	100	A	3
4	15	27	36	47	77	100		B	
5	20	35	47	61	100			C	
5	20	35	47	61	100			D	
4	17	24	36	46	79	100	100	A	4
4	17	24	36	46	79	100		B	
6	21	34	46	59	100			C	
6	21	34	46	59	100			D	
8	18	27	36	46	77	100	100	A	5
8	18	27	36	46	77	100		B	
10	23	35	46	60	100			C	
10	23	35	46	60	100			D	
9	19	25	34	44	76	100	100	A	6
9	19	25	34	44	76	100		B	
12	25	33	45	58	100			C	
12	25	33	45	58	100			D	
9	18	27	36	47	79	100	100	A	7
9	18	27	36	47	79	100		B	
11	23	35	46	59	100			C	
11	23	35	46	59	100			D	



جدول 7A : معدل التدرج الحبيبي لنماذج نهر طوز جاي

نسبة المئوية للمواد العابرة من المناخل								معدل النماذج وفق م ق ع
0.075 mm	0.425 mm	2.0 mm	4.75 mm	9.5 mm	25.0 mm	50.0 mm	75.0 mm	
6	16	25	35	45	77	100	100	TYPE A
6	16	25	35	46	77	100		TYPE B
8	20	33	45	59	100			TYPE C
8	20	33	45	59	100			TYPE D

جدول 7B : متطلبات التدرج الحبيبي وفق م ق ع لأعمال الطرق لطبقة ما تحت الأساس الأسفلتي

نسبة المئوية للمواد العابرة من المناخل								
0.075 mm	0.425 mm	2.0 mm	4.75 mm	9.5 mm	25.0 mm	50.0 mm	75. 0 mm	
2-8	7-18	16-42	25-55	30-65	---	95- 100	100	TYPE A
5-15	14-28	21-47	30-60	40-75	75-95	100		TYPE B
5-15	14-28	26-52	35-65	50-85	100			TYPE C
5-20	23-42	42-72	50-85	60- 100	100			TYPE D

جدول 8 : نتائج الفحوصات لنماذج نهر طوز جاي مع مقارنتها بنتائج م ق ع للطرق والجسور لطبقتي ما تحت الأساس
والأساس الأسفلتي

م ق ع للطرق والجسور		أرقام نماذج نهر طوز جاي							نوع الفحص
الأساس	ما تحت الأساس	7	6	5	4	3	2	1	
30%	45%	15.7	16.8	14.8	15.2	15	14.7	15.3	التآكل الميكانيكي %
18%	18%	0.60	0.52	0.43	0.87	0.92	1.32	1.02	التآكل
15%	15 %	3.24	2.60	2.78	3.64	3.32	2.22	2.60	الكيمياوي
15%		26	28.3	29	23	19.7	17.8	15.3	شكل
25%		13.7	11.2	8.8	9	8.9	7.8	8	الاستطالة
	10%	0.63	0.64	0.64	0.62	0.69	0.60	0.61	الأملاح الذائبة
2%	5%	0.07	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.05	الكبريتات
	0.25%	0.26	0.29	0.29	0.40	0.20	0.18	0.27	المواد القابلة للتقطن



2.4 طبقة الأساس من الحصى الخابط المثبت بالقير :

تم انتقاء الحجوم المطلوبة لدرج الركام الخابط لنماذج نهر طوز جاي جدول (9A) وإيجاد معدلها **جدول 9A** ومقارنتها مع متطلبات المواصفة القياسية العراقية للطرق الجسور / 2010 لإعمال الطرق لطبقة الأساس المثبتة بالقير **جدول 9B** [24] ، حيث تصنف هذه المواصفة إلى صنف واحد بالاعتماد على المقاييس الاسمي الأقصى للركام وهي صنف A . تبين من تقييم النتائج مايلي :

1. معدل التدرج الحبيبي لنماذج نهر طوز جاي مطابقة للمواصفة القياسية العراقية الإسفلنية لطبقة الأساس.
2. ظهرت نتائج بقية الفحوصات مطابقة مع المواصفات القياسية باستثناء معامل التسطح **جدول 8**

جدول 9 : التدرج الحبيبي لنماذج نهر طوز جاي لطبقة الأساس المثبتة بالقير

النسبة المئوية للمواد العابرة من المناخل									ارقام النماذج وفق م ق ع
0.075 mm	0.3 mm	2.36 mm	4.75 mm	9.5 mm	12.5 mm	19.0 mm	25.0 mm	37.5 mm	
7	14	27	38	50	61	72	86	100	1
4	13	27	38	52	61	72	86	100	2
4	17	30	41	53	63	74	87	100	3
5	18	30	40	51	64	77	88	100	4
9	20	31	41	53	66	77	87	100	5
10	21	29	39	50	63	76	86	100	6
10	20	31	41	53	66	78	89	100	7

جدول 9A: معدل التدرج الحبيبي لنماذج نهر طوز جاي لطبقة الأساس المثبتة بالقير

النسبة المئوية للمواد العابرة من المناخل									معدل النماذج
0.075 mm	0.3 mm	2.36 mm	4.75 mm	9.5 mm	12.5 mm	19.0 mm	25.0 mm	37.5 mm	
7	18	29	40	52	63	75	87	100	معدل النماذج

جدول 9B : متطلبات التدرج الحبيبي وفق م ق ع لأعمال الطرق لطبقة الأساس المثبتة بالقير

النسبة المئوية للمواد العابرة من المناخل									صنف المواصفة
0.075 mm	0.3 mm	2.36 mm	4.75 mm	9.5 mm	12.5 mm	19.0 mm	25.0 mm	37.5 mm	
2-8	5-18	15-40	25-50	38-65	46-70	58-86	70-95	100	TYPE A



5. الاستنتاجات والتوصيات:

أهم الاستنتاجات من هذا البحث هي :

1. بين التقييم الجيوبكيني للركام الخابط لنهر طوز جاي صلاحيتها لإنشاء المقالع واستخدام الحصى الخابط لنهر طوز جاي مباشرة لأعمال الطرق وخاصة لطبقتي ما تحت الأساس لصنف (A) بعد التخلص من حجم الركام (75) ملم ولصنف (B) بعد التخلص من الحجم (5) ملم ولصنف (C) بعد التخلص من حجم (25) ملم.
2. كما بين التقييم الجيوبكيني للركام الخابط استخدامه لطبقة الأساس القيري في إنتاج الحصى والرمل المثبتين بالإسفلت وذلك لتطابق مواصفاتها الهندسية والمخترية للمواصفات القياسية العراقية والعالمية.
3. لعدم تطابق معامل التسطح لنماذج طوز جاي مع المواصفات القياسية نوصي باستخدام الركام المكسر او استخدام الركام الخابط بعد تكسيره في معامل الغربلة وذلك ليكون أكثر ملائمة لاحتواه على الزوايا الحادة والنسيج الخشن بسبب زيادة معامل الاحتكاك الداخلي وخصوصا الطبقة السطحية.

المصادر

- [1] Buday, T., and Jassim, S. Z., "*The regional geology of Iraq VII; Tectonism, Magmatism and Metamorphism*" D.G, Geological Survey and Mineral Investigation, Baghdad-Iraq (1987).
- [2] خورشيد محمد النقيب ، "ملخص جيولوجية المنطقة الجنوبية للواء كركوك" ، المؤتمر البترول العربي الثاني، 41 .(1960)
- [3] McNally, G. H., "*Soil and Rock Construction Materials*" , First published, E&FN Spon, an imprint of Rutledge, New Fetter Lane, London EC4P,401 (1998).
- [4] Saeed, A., Hall, J. W., and Barker, "*Performance-Related Tests of Aggregates for Use in Unbound Pavement Layers*" , National Cooperative Highway Program NCHRP Report 539, 56 (2001).
- [5] Sese, F., Judy, F., and Michael, J., "*Stabilized Sub base For Heavily Trafficked Road in the Philippines*" , Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 6, 1274 (2005).
- [6] Kim, S. H., "*Determination of Aggregate physical properties and Its Effect on Cross-Anisotropic Behavior of Unbound Aggregate Material*" , PhD thesis, Civil Engineering, Texas A&M University (2004).



[7] Bomak, M., "Aspects of Flexible Broad Design and Construction," 150 (1983).

[8] "Standard Practice for Sampling Aggregates", American Society for Testing and Material (ASTM) D75-3, 4, 1 (2004).

[9] الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، "التحليل المنحني لركام الخشن والناعم" ،المواصفة القياسية العراقية 29، .(1984) 5، 30

[10] Atkine, H .N., " Highway materials soils and concreter," rectum publishing company, Inc. Apventice. Hall company Reston, Virginia, 180, (1980).

[11] Kamal, M. A., M. A. Sulehri , and D. A. B. Hughes," Engineer in characteristic of road aggregates from northern Pakistan and the development of a toughness index", Geotechnical and Geological Engineering 24, 819 (2006).

[12] Smith, M.R., & Collis, L., " Aggregate sand, gravel and crushed rock aggregate for construction purpose", 3rd Ed., geological society Engineering Geology Special Publication No.17, London, 331 (2001).

[13] Bell, F.G.," Engineering Geology", 2nd Ed., Butterworth-Heinemann of Amsterdam, No.30, 582 (2007).

[14] الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ركام المصادر الطبيعية المستخدمة في الخرسانة الإسفلتية والإسمنتية" ،المواصفة القياسية العراقية 45 ،(1984).

[15] BS 812-105.2," Method for determination of particles shape. Flakiness & Elongation index of coarse aggregate", (1989).

[16] الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، "قياس الثبات" ،المواصفة القياسية العراقية 44 ،(1984).



- [17] "Standard Specification for Materials of Test of soundness of aggregate by use of sodium sulphate and magnesium sulphate", American Society for Testing and Material (ASTM) C88-05, 4 1 (2004).
- [18] "Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in Los Angeles Machine", American Society for Testing and Material (ASTM)C 131, 4, 1 (2004).
- [19] Kazi, A., and Al- Mansour, Z.R., " Empirical relationship between Los. Angeles Abrasion and Schmidt hammer strength tests with application to aggregates around", Jeddah,Qd1.Geo., 13, 45 (1980).
- [20] الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، "قياس مقدار التآكل الميكانيكي (لوس أنجلوس)"، المواصفة القياسية العراقية 41 ، 1984 .
- [21] الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، "المواصفات العامة للطرق والجسور العراقية وتعديلاتها لسنة 2003 لطبقة ما تحت الأساس" ، 4 (2010).
- [22] BS 1377, "Method of determination of organic Matter", (1990).
- [23] الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، طرق تعيين المواد الضارة ،الدليل الاستشاري المرجعي رقم 500 . (2010)
- [24] الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية: متطلبات التدرج الحبيبي للركام الخشن والركام الناعم "مواصفة الطرق والجسور وتعديلاتها لسنة 1999-2003 ، (2010)