

دراسة تأثير نسبة الاوكسجين على تلدين المركب $(Bi_2Ba_2Ca_1Cu_2O_{7-\delta})_{2212}$ الفائق التوصيل

حسين علي محمد

كلية العلوم- جامعة كركوك

الخلاصة

تم تحضير النماذج من المركب $(Bi_2Ba_2Ca_1Cu_2O_{7-\delta})$ الفائق التوصيل عند درجات الحرارة العالية وذلك باستخدام طريقة تفاعل الحالة الصلبة تحت درجات الحرارة التلبيـد المختلفة وهي C° (790,830,860,890) استخدمت تقنية حيود الأشعة السينية (X-ray) لدراسة التركيب البلوري للمركب وأظهرت الدراسة ان المركب $(Bi_2Ba_2Ca_1Cu_2O_{7-\delta})$ ذات نظام (2212) والمحضر في درجة حرارة التلبيـد C° 860 نجد تحول من الطور Orthorhombic إلى [Tetragonal] وذلك بسبب زيادة محور C ونقصان المحورين (a,b) وبأبعاد الشبيكة $C=31.5\text{ \AA}$ $a=b=5.4\text{ \AA}$ ولكن عندما حضرت النموذج في درجة حرارة التلبيـد C° 890 أظهرت الدراسة للمركب $(Bi_2Ba_2Ca_1Cu_2O_{7-\delta})$ تحول في الطور من Orthorhombic إلى Tetragonal بسبب تقلص المحور C وزيادة في المحورين (a,b) اذ أن قيم أبعاد الشبيكة $a=5.45\text{ \AA}$ $b=5.48\text{ \AA}$ $c=30.95\text{ \AA}$.

استخدمت طريقة قياس المقاومية الكهربائية لحساب قيم درجة الحرارة التحول (الحرجة) T_c لهذه المركب من خلال استخدام منظومة التبريد التي تعمل بالنتروجين السائل وأظهر المركبات المحضرة بدرجات حرارة التلبيـد C° (790,830,860,890) (متلك درجات حرارة حرجة وعلى التوالي كالاتي K) (89.0,101.5,121.0,85.0) وان نسبة الاوكسجين في المركب وعلى التوالي (75,6.75,6.51,6.43,6.25) وفسرت التغيرات في قيم T_c على اساس الانتظام في البنية البلوري الناتج عن زيادة في درجة حرارة التلبيـد وكذلك زيادة نسبة الاوكسجين في المركب الذي تلعب دورا اساسيا في رفع درجة حرارة التحول T_c .

المقدمة

تعد مركبات الفائقة التوصيل ذات اهمية كبيرة في تطبيقات العملية منذ اكتشافها عام 1988 (2000,Selman)

تمكن الباحث Meade, et al في عام 1988 من اكتشاف النظام (Bi-Sr-Ca-Cu-O) (الذي يسمى ب(BSCCO) والذي يمتلك T_c أعلى (1988, Meade, et al)

وفي عام 1988 تمكـن Klee وجماعته من التوصل الى درجة حرارة حرجة 105K لمركبات (Ca-Cu-O) (Bi(Pb)-Sr-Yuich) (Bi) والمحضر عـى هـيئة اغـشـية رـقـيقـة (Klee, et al 1988) بينما (1989) درـسة تـأـيـر الضـغـط الهـيـدـرـوليـكي عـلـى رـفـع درـجـة حرـارـة التـحـول من (153-160K) لـمـرـكـب (Cu-O) على مركبات (Hg-Ba-Ca-Yuichi, et al 1989) البـاحـثـان Samir & Fath عام 1994 درـسوـا تـأـيـر التـلـديـن على مركبات (Bi-Ca-Sr-Cu-O) وتوصلـوا T_c كانت 137K عند درجة حرارة تلـدين 637K واعـزـوا السـبـب إـلـى التـغـيـرـ في الطـورـ النـاتـجـ في نـقـصـ نـسـبـةـ الاـوكـسـجـينـ فيـ المـرـكـبـ (Toshizo, 1994, AL - Jobur&Fath) وـذـلـكـ باـضـافـةـ العـناـصـرـ النـادـرـةـ كـتـعـويـضـ جـزـئـيـ لـعـنـصـرـ Caـ فيـ المـرـكـبـ (2212 Orthorhombic) الى (Toshizo, 1989) وـاخـرـونـ عـامـ 1988 درـسوـا الخـواـصـ الـكـهـرـبـائـيـةـ لـلـمـرـكـبـ (Bi-Sr-) (Bi-Ca-Cu-O) وـلـاحـظـواـ انـخـفـاضـ فيـ المـقاـومـيـةـ منـ Kـ (100-110) (Chu, et al 1988) البـاحـثـ الجـبـوريـ (BCSCO) عام 1999 درـسـ تـأـيـرـ درـجـةـ حرـارـةـ التـلـبيـدـ لـمـرـكـبـاتـ (Wang, et al 1999) وـحـصـلـ علىـ اـفـضـلـ درـجـةـ حرـارـةـ التـحـولـ هيـ Kـ (112) [AL- Jobouri] درـسـ البـاحـثـ Wong~Green (1999, Wong&Green 85K) لـمـرـكـبـ (Bi 2212) وـحـصـلـواـ عـلـىـ درـجـةـ حرـارـةـ التـحـولـ Kـ

الجزء العملي

تحضير العينات

ان طريقة تحضير المادة السيراميكية الفائقة التوصيل تعتمد على :-

١. شكل الموصل الفائق المرغوب تحضيره مثل (قرص، غشاء رفيف، شريط، سلك)
٢. كفاءة الموصل المراد تحضيره من حيث درجة الحرارة T_c ، المقاومية، التيار الحر وقوه تماسك الشكل البلوري
٣. نقاوة المادة الأساسية المكونة للمركب

وهنالك العديد من الطرق المستخدمة في تحضير النماذج لكن اهمها واكثرها شيوعا هي طريقة تفاعل الحالة الصلبة (solid state reaction)

وهي من الطرق التقليدية حيث يستخدم فيها خليط من مسحوق على شكل كarbonات وacids عاليه النقاوه وبنسب وزنية ثابتة وحسب الاوزان الذريه للمركبات وacids بمطحنة من العقيق agate mortar مع اضافة الاسيتون او ايزوبروبانول اليه للمحافظة على المسحوق من التاثير خلال عملية السحق لاجل زيادة التجانس ثم تحرق Calcinated annealed وتلدن في ظروف معينة من حيث درجات الحرارة والضغط ونوع الغاز الملائم للنموذج التي تحدد الموصفات النهائية للنموذج .

تحضير النموذج

للغرض تحضير العينة استخدمنا مقادير ثابتة وحسب الاوزان الذريه لمركبات كarbonات البزموت BiCO₃ وكarbonات الباريوم BaCO₃ وكاربونات الكالسيوم Ca CO₃ واوكسيد النحاس CuO (ذات النقاوه العالية بعد وزن المركبات اعلاه بواسطه ميزان الحساس ذي حساسية 0.001gm يتم مزجها معا جيدا وتطحن طحنا جيدا باستخدام مطحنة من العقيق Agate mortar ويستمر الطحن لمدة ساعه تقريبا . يتم خلالها اضافة مادة ايزو بروبانول لتغطى تساقط اجزاء المسحوق اثناء عملية الطحن ولضمان افضل حالة مزج وكذلك حصول على مادة متجانسة ، يجفف بعدها المسحوق

من مادة الايزوبروبانول وذلك بادخاله في فرن كهربائي وبدرجة حرارة تتراوح بين 60°C-70°C، يوضع بعدها المسحوق داخل بودقة خزفية Ceramic boat ثم توضع البودقه داخل فرن حراري ترفع درجة حرارته الى 790°C بمعدل 120°C/h يبقى فيها النموذج لمدة 12h بعد ذلك يبرد النموذج الى ان تصل الى درجة حرارة الغرفة بمعدل 60°C/h بدون اللجوء الى استخدام الاخماد السريع quenching

وهكذا نكرر العملية السابقة على نماذج اخرى بدرجات مختلفة 890,860,830°C ونلاحظ عند اخراج المسحوق من الفرن وبعد تبريده يكون لونه اسود قاتم والغرض من العملية السابقة لفصل الكاربون من الاكسيد

مرة اخرى تسحق العينات باستخدام المطحنة مع اضافة محلول الايزوبروبانول لمدة ساعه ثم تعاد عملية التسخين والتبريد بنفس المعدل في الحالة الاولى للتسخين وبذلك نحصل على النموذج المطلوب وبعد احتزال الكثير من الكاربونات والنترات وغيرها ويتم التاكد من ذلك بعد الاختزال بطرح وزن العينة بعد التسخين من وزن العينة قبل التسخين والفرق بينهما يمثل وزن الكاربونات والنترات المتحررة على هيئة اكسيد ، وللحصول على دقة اكبر ونماذج افضل تعاد العملية اكثر من مرة.

بعد ذلك تأتي مرحلة كبس النماذج باستخدام مكبس هيدروليكي وتحت ضغط - 9tons/cm² لان هذه القيمة مقارنة بباقي القيم المجربة تعطي افضل متنانة واحسن نتائج تركيبية وخواص كهربائية

والجدير بالذكر هنا بان القرص يكون بقطر(10mm) وبسمك(1.2mm) (Jobouri 1999) و يتراوح من 0.8 الى 1.2mm

وتوضع الاقراص داخل فرن كهربائي وترفع درجة حرارة الفرن من درجة حرارة الغرفة الى (790°C)

وبمعدل ثابت اي بمعدل 60°C ثم تترك العينة في هذه الدرجة لمدة يوم كامل لاجل حصول على افضل نموذج ، وتبريد العينة تترك ايضا يوم كامل حتى يبرد بشكل تدريجي الى ان تصل الى درجة حرارة الغرفة

وتحت هذه العملية في جو مشبع بالاوكسجين مستخدما بذلك الاوكسجين النقي بقدر ضخ (1 L/h)

ويتم اعادة العملية السابقة على الاقراص (العينات) الاخرى ودرجات مختلفة منها 890,860,830°C للطور (2212) ويطلق على عملية التسخين (التبييد) Sintering والغاية هو الحصول على البنية البلورية التي تتميز باكثر قدر ممكن من الانتظام من خلال هذه المعاملة الحرارية ولا بد الاشارة الى ان درجة حرارة

التلبيد وزمن التلبيد ومعدل التسخين والتبريد ومعدل ضخ الاوكسجين تلعب دوراً مهماً في تحديد البنية البلورية وعلى الخواص الكهربائية لذا تم مراعاة هذه الظروف في تحضير النماذج.

وبعد الانتهاء من مرحلة تحضير النماذج يتم فحصها بواسطة حيود الاشعة السينية بطريقة المسحوق powder method والغرض منه هو لاجل دراسة تأثير درجة حرارة التلبيد على التركيب البلوري للنماذج و ايضاً لتحديد ابعاد وحدة الخلية للعينة واخيراً لقياس المسافة بين المستويات والذرارات ووحدة الخلية ان قانون براك للحيود يتمثل بالمعادلة الآتية

$$2d_{hkl} \sin\theta = n\lambda \quad (1)$$

بواسطة المعادلة اعلاه وعند مقارنتها مع معاملات ميلار hkl للبحوث السابقة يتم حساب (abc) والتي يمثل ابعاد الخلية وحسب المعادلات الآتية

$$1/d_{hkl}^2 = h^2/a^2 + k^2/b^2 + l^2/c^2 \quad (2)$$

حيث ان $a \neq b \neq c$ حيث a, b, c للنماذج التي لها طور Orthorhombic

باستخدام برنامج خاص بلغة بيسك وباستخدام الحاسوب يمكن معرفة الابعاد الذرية للتركيب البلوري للمركب المراد فحصه علماً ان الابعاد وحدة الخلية a, b, c هي التي تحدد نوعية المركب المراد تحضيره [Jasm1994]

، فيما يلي خصائص ومواصفات جهاز الاشعة السينية المستعمل في فحص النماذج

Source =C uk α

Wave length =1.5405A°

Time constant =2second

Current =20 MA

Voltage =40k v

Range =2000Count/ second

Scanning speed =20/min

بعد ذلك يتم حساب درجة الحرارة الحرجة T_c من خلال قياس المقاومة التي تعتبر دالة لدرجة حرارة العينات ولكن قبل القياس نعمل على تحضير النموذج بمواصفات خاصة كقطع النموذج على شكل مستطيلات ذات ابعاد $(mm)_{1*2*3}$) ونعمل على تتعيم وصفل العينة باستخدام جهاز التتعيم ثم يتم عمل اربع نقاط للتوصيل الكهربائي على سطح العينة وذلك باستخدام معجون الفضة Silver paste مستخدماً مجهر لاجل الحصول على اصغر نقطة اتصال واتقانه بشكل مضبوط حيث ان النقطتان في الداخل لقياس فرق الجهد اما النقطتان الاخرين لربط مصدر التيار الثابت ، ويتم استخدام المضخة الميكانيكية Rotray pump ذات مقدار تفريغ 10^{-2} torr في المنظومة ذات النوع PTC ويمكن ايجاد المقاومة الكهربائية من العلاقة الآتية (3)

$$R = V/I \quad (3)$$

اما المقاومية فتعتمد على مساحة المقطع العرضي للعينة وطول العينة كما في العلاقة ادناه

$$\rho = RA/L \quad (4)$$

حيث (R) تمثل المقاومة وتمثل(ρ) المقاومية تمثل (A) مساحة المقطع العرضي للنموذج و(L) تمثل طول العينة الواقعية بين نقطتين فرق الجهد

تحديد نسبة الاوكسجين بـأستخدام طريقة التسخين (Idometric Titration)

يتم تعين نسبة الاوكسجين في العينات بـأستخدام طريقة كيميائية بسيطة ويمكن تلخيصها كالآتي (AL-Jobori1999)

يطحن المسحوق ثم يوزن بحدود 100-200mg من النموذج ويوضع بدورق مخروطي conical flask واثناء الخلط يضاف محلول يوديد البوتاسيوم المشبع KI

(127mg kI) لكل(100mg) وبتركيز(10 ml) نلاحظ تغير لون السائل في الدورق الى البنى الغامق مشيراً إلى تحرير اليود₂I.

ل الغرض تخفيف لون السائل من البنى الغامق الى البنى الفاتح نعمل على اضافة محلول ثايو سلفات الصوديوم $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ الناتج من اذابة ثايو سلفات الصوديوم بنسبة 0.015mg لكل من (1ml) من الماء المقطر من سحاحة buret ونضيف ايضا قليلا من قطرات النشا (starch) والذي يستخدم ككافش ثم نحصل على التغير في اللون السائل الازرق الغامق لأجل تخفيف لون السائل نضيف قطرات من ثايو سلفات الصوديوم حتى يصبح السائل عديم اللون وهذا يدل على ان التفاعل قد اكتمل ونبداً نوقف عملية التسخين ونبداً بحساب حجم محلول ثايو سلفات الصوديوم $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ المسحح ويتم حساب نسبة الاوكسجين بما يلى:-

٤- تمثل نسبة الاوكسجين في المركب:

MA: تمثل الوزن المولى للنموذج .Bi-Ba-Ca-Cu-O

MB: تمثل الوزن المولى لثابيوسلافات الصوديوم $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

:Cv

V: تمثل حجم ثايوسلفات الصوديوم المستخدم في عملية التسخين.

C: التركيز لثايوسلفات الصوديوم.

المناقشة

اظهرت دراسة اشعة (X-ray) للنماذج المحضرة للنظام (2212) في درجة حرارة التبليد 790°C وجود قم صغيرة ومتلاصقة مع بعضها وغير واضحة وتمتاز بقواعد عريضة وهذا يشير الى عدم وجود الانظام في التركيب البلوري. مع وجود شوائب في هذه المادة كما في الشكل (1).

اما النماذج المحضرة في درجة حرارة التبليد (830°C) اظهرت الدراسة قمم عالية واقل عرض مقارنة مع درجة (790°C) وهذا يدل على ان البنية البلورية في طريقها الى الانظام والتحسين كما في الشكل (2). ولكن في درجة (860°C) اظهرت الدراسة (X-ray) قمم بارزة وعالية ومنفصلة مع بعضها البعض مقارنة مع النماذج السابقة كما في الشكل (3).

ويمكن تفسير ذلك نتيجة تأثير حرارة التبليد على البنية البلورية، اي زيادة في حجم الحبيبات وهذه النتيجة تتفق مع الباحث (Mohammed2005).

الجدير بالذكر ان هذه النماذج في هذه الدرجة (860°C) حصل تحول في الطور من Orthorhombic الى Tetragonal بسبب زيادة في المحور C .

$a=b=5.43\text{ \AA}$ $c=31.55\text{ \AA}$ وتقاس المحورين (a,b)

وذلك بسب زيادة في نسبة النحاس في المركب ولكن الطبقة (CUO) هي المسؤولة عن توليد (ازواج كوبر) (cooper paris) وهذا يشير الى التحسن البنية البلوري للنموذج وتوفير مسارات امنة لـ^أكثر عدد ل(ازواج كوبر) وهذه تتفق مع ابحاث (AL-dahash 1997) لاحظ الجدول (1) التي تبين زوايا الانعكاس للمركب في هذه الدرجة (830°C).

وأظهرت الدراسة (X-ray) للنماذج المحضرة بدرجة حرارة التبليد (890°C) بوجود قم عالية بارزة وحاده ومنفصلة مع بعضها وقواعد اقل عرضاً ومحظور اكسيد النحاس كما في الشكل (4).

في هذه الدرجة نجد حصول تحول في الطور من Tetragonal إلى Orthorhombic نتيجة زيادة في المحورين (a,b) ونقصان في قيمة المحور c مقارنة مع الدرجة (860°C) فكانت كالاتي

$$a=5.45\text{ \AA}^\circ \quad b=5.48\text{ \AA}^\circ \quad c=30.95\text{ \AA}^\circ$$

وان هذا التغير في قيمة محور C يؤثر على قيمة T_C لذلك نجد خلال مرحلة التبليد ان ايونات النحاس CU^2+ تتحول الى اكاسيد النحاس اي ان المادة تتراكم خلال مرحلة التبلور ولذلك فأن العوامل المؤثرة على

ظروف التحضير تؤدي الى التغير في تركيز الاوكسجين وبدورها تؤدي الى تغيير في الاطوار البلوري في مادة فائقة التوصيل وهذا تتفق مع الباحث (AL-Jobouri 1999) لاحظ الجدول (2) التي تبين زوايا الانعكاس في الدرجة (890°C).

واظهرت الدراسة للنماذج المحضرة عند درجة حرارة (790°C) ذات درجة حرارة تحول T_c تساوي (89K) لاحظ الشكل (5).

وتعزى تفسير ذلك الى الانظام في التركيب البلوري والى وجود شوائب في المركب المحضر وذلك الى النسبة القليلة لاوكسجين في المركب التي تساوي (6.25) في حين نجد حرارة التبليد (830°C) ذات درجة حرارة تحول افضل من السابق والتي تساوي (101.0K) وذلك بسب نسبة الاوكسجين من (6.43) الى (6.25).

لاحظ الجدول (3) التي تبين تغير قيم T_c وكمية الاوكسجين مع تغير درجة حرارة التبليد.

ولكن النماذج المحضرة عند درجة حرارة (860°C) اظهرت الدراسة زيادة ملحوظة في قيم T_c والتي

تساوي (121.0K) لاحظ الشكل (5).

وبممكن تفسير هذه الزيادة في قيم T_c الى عدة اسباب منها بسب الانظام الجيد في البنية البلوري والتي توفر المسارات الامنة لازواج كوبر (Hamlets الشحنة) cooper pairs المروor بأمان دون الاستطارة او التصادم بالقلوب الايونية الموجبة وكذلك ترجع في قيمة T_c الى زيادة في مقدار الاوكسجين من (6.43) الى (6.51).

لاحظ الجدول (3) وتصل قيمة محور C الى اقصى قيمة لها عند هذه الدرجة (860°C) والتي تساوي $C=31.55A^\circ$.

وبذلك يتحول المركب من Orthorhombic الى Tetragonal و النماذج المحضرة في درجة (890°C) وكما نلاحظ في الشكل (5) نجد درجة حرارة التحول تقل الى ادنى قيمة لها وبشكل ملحوظ والتي تساوي (85K) ونلاحظ وجود قفزة او طفرة في قيمة او مقدار الاوكسجين من (6.51) الى (6.75) والتي ادت بدورها الى نقصان في قيمة T_c وكذلك نقصان في قيمة محور C والتي تساوي $30.95A^\circ$ وبسب احتواء المركب بالاوكسجين اكثر من حد الاشباع ولهذا يتتحول المركب من Tetragonal الى Orthorhombic وكذلك يعزى الانخفاض في قيمة T_c في المركب عند هذه الدرجة (890°C) الى ظهور شوائب لأكسيد النحاس (CUO) ان المركب في هذه الدرجة قد يصل الى حالة التشهو او النصهار في عملية الانماء البلوري (عدم الانظام في البنية البلورية) وهذا لا يتفق مع الباحث (Selman-2000). لاحظ الشكل (5) والجدول (3).

الاستنتاجات

من خلال مناقشة النتائج العملية وتحليلها تم التوصل الى الاستنتاجات التالية:-

1. ان افضل درجة حرارة التبليد المستخدمة في تحضير المركب كانت $C^\circ = 860$ حيث اظهر المركب تحولا في الطور وذلك نتيجة زيادة محور C ونقصان في المحورين a,b وكانت ابعاد الخلية $C=31.55 A^\circ$ $a=b=5.43 A^\circ$

وبالتالي هناك علاقة طردية بين كل من زمن التبليد و زمن التبريد التي تتعرض لها النماذج من جهة وبين قيمة T_c من جهة اخرى، فكلما كانت نسبة النحاس في المركب كبيرة ادى ذلك الى زيادة محور C التي بدورها تلعب دورا اساسيا في رفع قيمة T_c لكون طبقة (CuO). هي المسئولة عن توليد ازواج كوبر

2. ان دراسة الخواص الكهربائية للمركب عند درجة $C^\circ = 860$ فان قيمة T_c تساوي (121K) علما ان نسبة الاوكسجين تساوي [6.51] ولكن عند درجة $C^\circ = 890$ فان قيمة $T_c=85.0K$ وتصل قيمة الاوكسجين الى 6.75 فان هذه الطفرة في نسبة الاوكسجين تؤثر سليبا على قيمة T_c وعلى البنية البلورية ايضا اي ان التغير البسيط في مقدار الاوكسجين حافظ T_c على قيمته ولكن عندما تكون نسبة الاوكسجين كبيرة في المركب ستؤدي الى انخفاض لقيمة T_c وخاصة عندما يلبد المركب في درجة $C^\circ = 860$ و 890 .

3. عندما يلبد المركب بدرجات اكثر من $C^\circ = 900$ فإنه ينصهر وهذا لا يخدم عملية تنظيم البنية البلورية و تعمل على خفض T_c نتيجة تحول طور المركب وظهور شوائب في المادة ولهذا السبب لم تتجاوز درجة حرارة التبليد اكثر من

جدول (1) زوايا انعكاس لمسحوق (2212) المحضرة بدرجة بـ 860 C°
 $a=b \neq c$, (Tetragonal) , $a=b= 5.43\text{A}^{\circ}$, $c= 31.55\text{A}^{\circ}$


2Θ degree	$d(\text{A}^{\circ})$	hkl
24.0	3.7047	009
26.0	3.4241	105
32.1	2.7859	107
34.2	2.6195	110
35.5	2.5265	109
44.6	2.0299	110
47.4	1.9163	200
48.6	1.8717	112
53.9	1.7025	119
57.8	1.5938	023

جدول (2) زوايا انعكاس لمسحوق (2212) المحضر بدرجة 890°C
 $a \neq b \neq c$, (orthorhombic), $a = 5.45 \text{ \AA}^{\circ}$, $b = 5.48 \text{ \AA}^{\circ}$, $c = 30.95 \text{ \AA}^{\circ}$


$2\Theta_{\text{degree}}$	$d(\text{\AA}^{\circ})$	hkl
19.4	4.5715	009
22.5	3.9481	113
26.8	3.3236	105
31.4	2.8465	0010
33.5	2.6727	115
43.8	2.0651	0115
46.9	1.9356	1115
49.4	1.8433	0214
52.5	1.7415	135
55.0	1.6681	039
58.3	1.5813	139

جدول (3) تغير قيم T_c مع تغير درجة التلبيد للنماذج 2212


درجة حرارة التلبيد C	درجة حرارة التحول K	نسبة الاوكسجين
790	89.0	6.25
830	101.0	6.43
860	121.0	6.51
890	85.0	6.75




الشكل (1) حيود الاشعة السينية للمركب المحضر بدرجة 790°C وبحجو مشبع من الاوكسجين




الشكل (2) حيود الاشعة السينية للمركب المحضر بدرجة 830°C وبحجو مشبع من الاوكسجين



الشكل (3) حيود الاشعة السينية للمركب المحضر بدرجة $^{\circ}\text{C}$ 860 وبجو مشبع من الاوكسجين



الشكل (4) حيود الاشعة السينية للمركب المحضر بدرجة $^{\circ}\text{C}$ 890 وبجو مشبع من الاوكسجين



الشكل (5) تغير المقاومية مع درجة الحرارة للمركب $(\text{Bi}_2\text{Ba}_2\text{Ca}_1\text{Cu}_2\text{O}_{7-\delta})$
المحضر بدرجات حرارة التلبيذ $(790, 830, 86., 890) \text{ } ^{\circ}\text{C}$

المصادر

- *selman-H.,(2000): synthesis and studying the crystal structure and electrical properties of
 $(Bi_{2x} - pb_2 - sr_2 - Ca_2 - Cu_3 - C_y)$ superconductor .
university of basrah –basrah .120p
- *AL-Jobouri-A(1999).study and effect laser on Tc for compound
 $(Bi_2 - Ca_2 - Sr_2 - Cu_3 - O_{10})$
superconductors., university of AL-mstansrea,Baghdad,. 78p
- * Mohammed,H(2005).equivelelnt substitution study of high temperature
 $(Bi_2 - Ba_2 - Ca_{n-1} - Cu_n - O_{2n+4})$ superconductors,Tikrit university ,Tikrit,pp,8h.
- * AL-jobouri:-S and Fathi-S(1994) Annealing effect on (Tc) for high temperature $(Bi - Ca - Sr - Cu - O)$ superconductors ,J.Educ.sci.vol(20).pp 56-61.
- *Jasm-S(1994),superconductivity for compound $(La_1 - Ho_x - Ba_2 - Cu_3 - O_{7-8})$
high –temperature ,Mosul university ,Mosul ,pp(73).
- *AL dahash-K-[1997]study of sintering temperature on (Y Ba₂Cu₃O₇-)High superconductors Baghdad University, Baghdad,pp106.
- *Wong .w and Green wood (1999)(primary phase field of pb .DOPED 2223 High—TC Super conductor in the(Bi,pb) Sr-Ca –Cu-o , system,
J.res.Natl.inst.stand.technol.vol.104,pp:277-288
- * Fathi,S.J . (1993)(Isovalent Substitution for Y and Ba in high temperature YBa₂CU₃ O₇₋₈ Superconductor) un published PHD this Baghdad .Baghdad university.
- *Meada,M.,Teanka,Y. ,Fukutoml ,M. and Asano(1988),A.Jpn.J.Appl. phy27,L209.
*Klee. M, Devries. J.W.C and Brand(1988)"physica",pp:156-641
*Yuichi.M,Yikeda,VWE.H, and Sakudo. T(1989)"physica" 162-164 ,929,930.
*Chu.W,Bochtold.J, and Xue. Y.Y (1989),"phys Rev Lett", vol.60,pp 941

**STUDY OXYGEN CONTENT EFFECTS ANNEALING FOR
HIGH TEMPERATURE($\text{Bi}_2\text{Ba}_2\text{Ca}_1\text{Cu}_2\text{O}_{7-\delta}$)
(2212)SUPERCONDUTORS**

Hussein Ali Mohammed

Dr-SABAHI.FATHI

College of Science-Uninversity of Kirkuk

Abstract

samples of high temperature superconductors($\text{Bi}_2\text{Ba}_2\text{Ca}_1\text{Cu}_2\text{O}_{7-\delta}$) [System2212] were prepared by solid state reaction method with different sintering temperature (i.e 790,830,860,890). $^{\circ}\text{C}$

X-ray analysis techniques were used to examine the structure of the compound, the study showed ,that the sample prepared during sintering temparture at 860 $^{\circ}\text{C}$ exhibite tetragonal phase with lattice parameter, ($a=b=5.43\text{ \AA}^{\circ}$, $c=31.55\text{ \AA}^{\circ}$) while the compound prepared at 890 $^{\circ}\text{C}$ Exhibit achange of structure from (tetragonal to orthorhombic) phase this is due to decreasing in(c) axise and increasing in the other two axes (a,b)and the value of lattice parameters were $a=5.45\text{ \AA}^{\circ}$, $b=5.48\text{ \AA}^{\circ}$, $c=30,9\text{ 5\AA}^{\circ}$

Electric resistivity method were used to determine the critica temperature T of these compounds using liquid nitrogen cryostat the compounds prepared at [790,830,860 and 890] $^{\circ}\text{C}$ Showed T_c values of [89, 101.5,121.0 and 85]k respective and the values of Oxygen content is[6.25,6.43,6.51, and 6.75]

The change of TC values can be explained on the basis that increasing the sintering temperature produces a more uniform crystal structure and an increased oxygen content in the compound .